



LEPIDLO PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

DECOFIX 3000

Lepidlo pro zateplovaní systémy DECOFIX 3000 je suchá malta podle EN 12004 s velkou adhezní silou a velmi vysokou mrazuvzdorností.

OBKLADY

Malá mozaika
Dlaždice 15x15
Hrubá keramika
Lepení izolantu
Zateplovací stěrka

SPOTŘEBA

1,6 – 2,2 kg/m²
2,4 – 3,6 kg/m²
3,6 – 4,5 kg/m²
2,5 – 3,2 kg/m²
3,8 – 4,2 kg/m²

OZUBENÍ

2 – 3 mm
4 – 5 mm
5 – 6 mm
dle normy
dle normy

POUŽITÍ: Pro zateplovací systémy a možno použít na lepení obkladů a dlažeb.

SLOŽENÍ: Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoko hodnotná pojiva dle norem EN.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:	cca 1.600 kg/m ³
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 1,0 MPa
Přídržnost:	min. 1,0 MPa
Součinitel difuzní vodivosti:	8,52.10 – 12 ± % (ps)
Faktor difuzního odporu:	23,2 ± 10% μ
Mrazuvzdornost: min.	25 cyklů
Zájemová voda:	0,26 l/kg
Zkoušky materiálu jsou prováděny dle norem ČSN v TZÚS.	

PLOCHY ULOŽENÍ: Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a musí být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou např. volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají mít pevnost v tlaku min. 9 MPa, potery na oddělovacích vrstvách vrstvu min. 30 mm. Nahozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jako i hrubé povrchy. Doporučené stáří cementových omítok je 28 dní.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY: Toto lepidlo je vhodné na polystyren. Při teplotách pod +5 °C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlým vysušením chránit. Zákaz přímésí cizích látek. Výrobce neruší za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísňení pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí na EUR paletách po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly lze vrátit do sběrných dvorů.

DOZOR: Lepidlo DECOFIX 3000 a všechny jeho modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovaný vlastním i cizím dozorem.

Platnost tohoto technického listu platí do vydání nového.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKY