



# NÁTĚR PRO KRITICKÉ PODKLADY

## KRITICKÝ MOST

**Kritický most je nátěr bez použití rozpouštědel k vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, difuzní, vodoodpudivý, povětrnostně stálý.**

- POUŽITÍ:** Kritický most je zpevňující nátěr na staré a nové podklady, jako např. umakart, beton, dřevo, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky a další nesavé podklady.
- PODKLAD:** Natírané plochy musí být čisté, nosné a suché.
- ZPRACOVÁNÍ:** Kritický most (KM) se ředí v poměru dle potřeby (max 20 %) s čistou vodou a důkladně se promíchá. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo válečkem. Během nanášení je nutné zpracovaný materiál neustále promíchávat, aby si udržel stejnou konzistenci. Nezpracovávat při teplotách pod +5 °C. Doba schnutí minimálně 10-12 hodin. Spotřeba 250 - 450 ml na 1 m<sup>2</sup>.
- NÁŘADÍ:** Nátěr Kritický most se nanáší válečkem nebo štětcem. Po skončení práce okamžitě důkladně vyprat v čisté vodě.
- DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:** Dodávky se provádějí v kbelících po 1 a 5 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad +5 °C. Při dodržení tohoto prostředí záruční doba min 12 měsíců.
- UPOZORNĚNÍ:** Před zahájením aplikace kritického mostu je nutné ostatní materiály (obklady, dlažba, dveře, radiátory) zakrýt fólií nebo jinak chránit před znečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutno dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřísnění ihned smýt čistou vodou.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU