



STAVEBNÍ LEPIDLO

C1T

DECOFIX X11

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Stavební lepidlo DECOFIX X11 je mrazuvzdorná suchá malta podle EN 12004 s velkou adhezní silou.

OBKLADY

Malá mozaika
Dlaždice
Hrubá keramika
Lepení přesného zdiva

SPOTŘEBA

1,6 – 2,4 kg/m²
2,4 – 3,6 kg/m²
3,6 – 4,5 kg/m²
0,8 – 2,6 kg/m²

OZUBENÍ

2 – 3 mm
4 – 5 mm
5 – 6 mm
dle normy

POUŽITÍ: Pro lepení keramických a kamenných nástěnných a podlahových obkladů do tenkých uložených pro interiéry, exteriéry a pro lepení přesného zdiva (YTONG). S tímto lepidlem lze vyrovnat i menší nerovnosti pod dlažbou nebo obkladem.

SLOŽENÍ: Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem (DIN) EN.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Počáteční tahová přídržnost: $\geq 0,5$ Mpa
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí: NPĐ
Tahová přídržnost po ponoření do vody: $\geq 0,5$ Mpa
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení: NPĐ
Skluz: $< 0,1$ mm

Záměsová voda:

0,26 l/kg

Dle normy EN 12004 je lepicí malta klasifikována jako C1T s omezením pro venkovní prostředí.

PLOCHY ULOŽENÍ: Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a musí být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou např. volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají mít pevnost v tlaku min. 9 MPa, potěry na oddělovacích vrstvách vrstvu min. 30 mm. Nahozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jako i hrubé povrchy. Doporučené stáří cementových omítek je 28 dní. Ukládací plochy ze dřeva, dřevitých látek, kovu a umělých hmot nejsou vhodné pro hydraulicky tvrzená tenkovrstvá lepidla X11. Je nutno použít Z 20 nebo FS 31.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY: Při teplotách pod +5 °C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlým vysušením chránit. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí na EUR paletách po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástrík, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti.

POSTUP PRACÍ: Na stěnu se nanese zubovou stěrkou přiměřená vrstva v ploše cca 2 m², což je plocha odpovídající mírnému zavadnutí, aby se přebytečná voda vsákla a lepidlo se stalo plastické. Dále již klademe dlažbu či obklady na konečné místo. Při této plasticitě se lepidlo stává optimálním pro obkladače. Dlažbu ani obklady nenamáčíme.

DOZOR: DECOFIX X11 a všechny jeho modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovány vlastním i cizím dozorem.

