



# DISPERZNÍ PASTOVITÁ OMÍTKOVINA

## DECORALL-Z

DECORALL-Z je připravená zušlechtěná akrylátová pastovitá omítkovina v designu štípaného mramoru - zatíraná.

TYP OMÍTKOVINY	VELIKOST ZRNA	VYDATNOST	OMÍTNUTÁ PLOCHA
DECORALL-Z	1,5 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>	cca 9,0 m <sup>2</sup>
DECORALL-Z	2,0 mm	2,8 kg/m <sup>2</sup>	cca 8,9 m <sup>2</sup>

**POUŽITÍ:** DECORALL-Z je dekorativní disperzní omítkovina zatíraného typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádkartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava povrchu je hydrofobní a povrch zůstává dlouho čistý. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou.

**PODKLAD POD OMÍTKOVINU:** Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy PENETRALL. K realizaci nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček.

**ZPRACOVÁNÍ:** Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, ne s příliš vysokými otáčkami v délce cca. 1 min. Takto promíchaná omítkovina je již připravena k aplikaci. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí přehladíme plastovým hladítkem (ABS) tak, aby se sjednotily hrany drceného mramoru. Aplikujeme při teplotě +5 až +25 °C. Při nanášení chránit stěny před přímým slunečním svitem.

**ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:** Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při potřísnění pokožky se umyjte mýdlem a vodou, pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 l vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

**DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:** Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě +5 až +25 °C, ne na přímém slunci. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba min. 12 měsíců.

**BAREVNÉ ODSTÍNY:** Základní provedení je v bílé barvě. Barevné odstíny lze na objednávku vyrobit za příplatek dle firemního vzorkovníku.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek:	min. 72%
Měrná hmotnost:	1.800 kg/m <sup>3</sup>
Nasákavost po zaschnutí:	0,01 l/m <sup>3</sup>
Součinitel difuzní vodivosti:	max. 0,6 m
Přídržnost k betonu:	min. 1,0 Mpa